



EASYRAPID

Ultrasnabb finspackel 0-10 mm

Produktinformation

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE Cementbaserat snabbt finspackel för avjämning av betong, trä och olika byggnadsskivor på golv före beläggningar. I skikt från 0-10 mm, lokalt upp till 20 mm som vid ilagningar av håligheter och fallspackling. För över 10 mm:s spacklingar rekommenderas Maxirapid. Easyrapid rekommenderas inte för spackling av undergolv till mosaikparkett.

UNDERLAG Underlaget bör vara rent, fast och starkt. Sk. cementhud och färgfläckar avlägsnas och golvet sopas eller dammsuges omsorgsfullt. Betonggolv med en yta som lätt dammar bör före spacklingen ytbehandlas med rikligt förtunnad Kiilto Start Primer (1 del primer/4 delar vatten). Renoveringsunderlag samt trä- och skivunderlag primas med outspädd Kiilto Start Primer. Övriga upplysningar om primer hittas i dess respektive produktblad.

EGENSKAPER

- * pastös
- * kan utspacklas i tunna eller tjocka skikt till en färdig yta
- * hårdnar och torkar mycket snabbt (ca. 2 timmar)
- * god vidhäftning på betong, trä och olika byggnadsskivor (obs rätt priming av undergolvet)
- * krympfri
- * fuktbeständig
- * lägsta bearbetningstemperatur +10°C
- * kaseinfri

TEKNISKA DATA

Typ	plast-cement-kvartsbaserat pulver
Max. kornstorlek	0,25 mm
Skiktjocklek	0-10 mm

ÅTGÅNG 1 mm skikt / m² kräver torrs substans ca 1,2 kg

**BLANDNINGS-
FÖRHÅLLANDE** 4,2 – 4,4 l vatten
15 kg EASYRAPID-pulver

OBS! Överdoser av vatten gör att massan torkar betydligt långsammare.

BEARBETNINGSTID ca. 20 min.

**REKOMMENDERADE
ARBETSFÖRHÅLLANDEN**

Rummets och underlagets temperatur	+18...+20°C
Underlagets fuktighet - trä	8...12 %
- betong	max. 4 % eller under 90 % RF

Vid spackling bör rummets temperatur vara normal. Rådande omständigheter som rummets, spacklets och vattnets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet samt luftens relativa fuktighet inverkar kraftigt på vidhäftningen och torkningen. Våra rekommendationer kan således betraktas som riktgivande.



BRUKSANVISNING

4,2 – 4,4 l kallt vatten och 15 kg spackelpulver blandas tills en smidig jämn massa bildas. Använd inga sk. betongtillsatsmedel. Massan appliceras omedelbart på en ren, vid behov primad yta med stålapplicator. Spacklet är gångbart efter ca 45 minuter och kan beläggas efter ca 2 timmar .

Golv skall beläggas relativt snabbt efter spacklets härdning och torkning för att undvika ytans "övertorkning" och avlägsnas risken för sprickbildning och lossningar.

Rekommenderas inte för spackling av målade golv.

I våta utrymmen appliceras golvspackel under vattenisolering.

Rekommenderas ej för ytor, som är ständigt under vatten (t.ex. pooler).

FÖRPACKNING

15 kg säck

LAGRING

Lagrig i torra utrymmen, högst 6 månader

ARBETS- OCH MILJÖSÄKERHET

Färsk massa är alkaliskt och irriterar hud och slemhinnor. Undvik onödig kontakt. Under blandning och slipning rekommenderas andningsskydd. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad.

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utföringen av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem.

I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.

KIILTO OY
Teknisk avdelning
Tel. +358 (0)3 280 8111

KIILTO AB
Tel. 08-732 88 75