



KIILTO KAKELFOG

Cementbaserat fogmedel för kakel och klinker på vägg och golv

Produktinformation

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE För fogning av kakel och klinker samt andra keramiska material. Fogbredden 2 - 6 mm. Fogningen kan utföras 5 timmar – 3 dygn beroende på fixet och underlaget.

UNDERLAG Underlagen skall vara torra, rengjorda och fria från lösa partiklar. Fogarna skall vara fria från fästmassa till minst halva plattjockleken.

EGENSKAPER

- * lång bearbetningstid
- * frostbeständigt
- * värme- och vattenbeständigt
- * obrännbar
- * rekommenderas ej för ytor som är ständigt under vatten (t ex pooler)
- * fogfärger kan blandas med varandra
- * flexfog med Fogförstärkare tillsats

ÅTGÅNG 0,5 - 1,5 kg/m² beroende av fogbredden

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	Kiilto Kakelfog	20 kg	10 kg	3 kg
	Vatten	6,0-6,4 l	3,0-3,2 l	0,9 l
FÖR FLEXFOG:	Kiilto Kakelfog	20 kg	10 kg	3 kg
	Vatten	5,5 l	2,75 l	0,85 l
	Fogförstärkare	1,5 l	0,75 l	0,25 l

TEKNISKA DATA Typ plast-cement-kalkstensmjölbaserat pulver
Kornstorlek max 0,2 mm

BEARBETNINGSTID 2-3 timmar räknat från vattentillsatsen
Öppentid ca 15 min

REKOMMENDERADE ARBETFÖRHÅLLANDEN Torktiderna påverkas av temperaturen samt luftfuktigheten i rummet. Rummets och underlagets rekommenderade temperatur +18 - 20° C. Underlagets fuktighet < 90% RF.

Under arbetet bör underlagets, fogmedlets och plattornas temperatur vara över +5°C. Värmegolvet måste vara stängd 1 dygn före beläggningen av plattor tills 1 dygn efter fogningen.

BRUKSANVISNING **Blandning:** Kiilto Kakelfog blandas med rent, kallt vatten (och eventuellt Fogförstärkare). Låt mogna 10-15 min, rör om ordentligt och fogningen kan påbörjas. Färdigblandad fogmedel får ej ytterligare vatten tillsättas. Massan bör användas inom 2-3 timmar.



Fogning: Före arbetet renas fogarna från eventuellt kakellim eller kakelfix till minst halva plattjockleken. Fogmedlet appliceras med gummispackel diagonalt över fogarna så att dessa fylls väl. Beroende på temperatur och fuktighet får fogarna torka 15 - 30 min, varefter ytan rengöres med en fuktig svamp, undvik för mycket vatten så att färgpigment inte spolats bort. När plattornas yta torkat, görs slutrengöringen med en torr tyglapp eller trassel. Fogarna skall fuktas 1-3 ggr under det första dygnet.

Undvik för stor färgkontrast vid val av platta och Kakelfog.

Obs! Plattor utan glasyr bör skyddas före fogningen med Kiilto Kakelskydd. Instruktionerna av plattatillverkarna måste observeras. Vid hörn, golvbrunnar och genomföringar används elastisk Kestosil silikonfog.

ARBETS- OCH MILJÖSÄKERHET

Färsk massa är alkaliskt och irriterar hud och slemhinnor. Undvik onödig kontakt. Under blandningen rekommenderas andningskydd. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad och på produktetiketten finns anvisningar för hantering av produktrester.

FÖRPACKNING

1, 3 och 10 kg:s plasthinkar
20 kg säck

OBSERVERA

Fogmedlets lagringstid i torra utrymmen är max 1 år i säckar och 2 år i plasthinkar.

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utförandet av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem.

Av tillverkningstekniska skäl kan färgerna i färgkartan avvika något från de faktiska produktfärgerna. För fogning i ett utrymme, använd bara fogmedel från en tillverkningssats.

I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.

KIILTO OY
Teknisk avdelning
Tel. +358 (0)3 280 8111

KIILTO AB
Tel. 08 - 732 88 75