



KERAGREEN TÄTMEMBRAN

Produktinformation

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE Deformationsupptagande tätskikt på syntetgummibas för vattenisolering av golv och vägg i våtrum, som dusch- och badrum, när keramiska material eller sten används som ytskikt, skall ej användas i pooler.

UNDERLAG Lämpliga underlag är betong, cementbunden spackelmasa, som är vattenfast och som av tillverkaren rekommenderas för våtutrymmen, eller för våtrum godkända byggskivor. Skivorna skall av tillverkaren anges vara lämpliga/avsedda som underlag för keramiska plattor i våtutrymmen samt vara monterade enligt tillverkarens anvisningar. Böjstyvheten på golv skall vara minst motsvarande en 22 mm golvspånskiva upplagd på stöd med max. 300 mm centrumavstånd. På vägg kan böjstyvheten uppnås med ett lag 13 mm standardgips på reglar med 400 mm centrumavstånd, eller två lag 13 mm standardgips på reglar med 600 mm centrumavstånd.

EGENSKAPER

- * vattenbaserad
- * 1-komponentig, klar för applicering
- * lösningsmedelsfritt, ej brandfarligt
- * bildar ett vattenfast och vattentätt skikt
- * smidig konsistens
- * färgindikator för torkning
- * armering med inlaminerad fiberremsa endast vid hörn etc.
- * appliceras med roller eller pensel

**DEFORMATIONS-
UPPTAGNINGSFÖRMÅGA** Klass 3 (SP metod 1910)

ÅTGÅNG 1,0 - 1,4 l/m² (två appliceringar), se bruksanvisning.

FÖRPACKNING 1, 5 och 10 l

APPLICERINGSVERKTYG Roller eller pensel

TEKNISKA DATA	Huvudbindemedel	SBR-gummi
	Förtunning	vatten
	Specifik vikt	ca. 1,4 kg/l
	Eldfarlighet	ej eldfarligt
	Köldbeständighet	aktas för frost
	Lågsta bearbetnings temp.	+ 15°C
	Värmebeständighet som membran	> + 60°C
	Brotttöjning	> 400 %

**REKOMMENDERADE
ARBETSFÖRHÅLLANDEN** Torktiderna påverkas av temperaturen samt luftfuktigheten i rummet. Rummets och underlagets rekommenderade temperatur +18 - 20° C. Underlagets fuktighet < 85% RF.

09/03

./..



FÖRARBETEN

Vägg- och golvunderlaget skall vara torrt, sugande och väl rengjort, även cementshud skall avlägsnas. Ojämna underlag spacklas och/eller eventuella förhöjningar slipas ner. Fall mot golvbrunn skall föreligga eller utförs i underlaget. Sugande och/eller ytsvaga underlag primas med Kiilto Tatu Primer en gång (gäller ej nya gipsskivor). Låt torka ca. 2 timmar.

UTFÖRANDE

- I hörn och vinkel mellan golv och vägg monteras Kiilto Fiberremsa 200 mm bred. Vid skivskarvar monteras Fiberremsa 100 bred. Stryk ett flödigt skikt Kiilto Keragreen i hörn / vinkel. Tryck fast fiberremsan i det blöta Keragrumsnittet, vid hörn klipps ett snitt i remsan för att underlätta vikningen. Var noga med genomvåtningen.

- Vid rör genomföringar monteras rörmanschett alt. Fiberremsa. Stryk ett flödigt skikt Keragreen på golvytan. Klipp ett hål i fiberremsan som är något mindre än röret, trä fiberremsan över röret så att en "krage" bildas och tryck fast fiberremsan i det blöta Keragrumsnittet. Var noga med genomvåtningen vid användning av rörmanschett.

- Vid golvbrunn appliceras Kiiltos självhäftande Keramanschett. Keramanschetten klistras direkt på golvet. Se separat monteringsanvisning.

- På golv rollas eller penslas nu Keragreen flödigt en gång (ca 0,5 - 0,7 l / m²) på hela golvytan. Påför Keragreen flödigt runt Keramanschettens ytterkanter. Stryk ej Keragreen ner i golvbrunnen. Låt torka tills färgen på hela ytan har förändrats till mörkare grönt (ca 2 tim). Efter ca 2 tim strykes Keragreen över hela golvytan en andra gång, (ca 0,5 - 0,7 l / m²). Låt torka ca 6 tim.

- På vägg rollas eller penslas nu Keragreen flödigt en gång (ca 0,35 - 0,5 l / m²) på hela väggytan. Låt torka tills färgen på hela ytan har förändrats till mörkare grönt (ca 2 tim). Efter ca 2 tim strykes Keragreen över hela väggytan en andra gång, (ca 0,35 - 0,5 l / m²). Låt torka ca 6 tim.

Normalt påbörjas platsättningen dagen efter när tätskiktet är helt torrt, beroende på rumstemperatur och luftfuktighet.

Separata konstruktionsbeskrivningar och monteringsanvisning kan fås på begäran.

ARBETS- OCH MILJÖSÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt. Sörj för ventilation i arbetsutrymmet. Stäng förpackningen omedelbart efter användningen. Förvaras oåtkomligt för barn. Sköljvattnet från verktygen kan hållas i avloppet.

Färsk produktrester intorkas, en torkad produkt är soptippsduglig. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad och på produktetiketten finns anvisningar för hantering av produktrester

OBSERVERA

FÖRVARAS FROSTFRITT EJ BRANDFARLIGT

Lagring i en obruten originalförpackning, ej under + 1°C, högst 1 år.

Verktyg och spill rengörs med vatten eller fuktig svamp, torkad Keragreen är ej lösligt i vatten och kan avlägsnas endast mekaniskt.

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakens saklighet och utförandet av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem.

I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.

KIILTO OY
Teknisk avdelning
Tel. +358 (0)3 280 8111

KIILTO AB
Tel. 08 - 732 88 75