



# KIILTO LINK



## Produktinformation

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE** Kiilto Link är en elastisk massa som underlag för keramiska plattor i torra utrymmen . Ger ett deformationsupptagande skikt mellan betongunderlaget och plattorna som minskar risken för plattsläpp vid betongens uttorkning och krympning. Ytmaterialsystemet (Kiilto Keraprimer alt Pro TS Primer + Kiilto Link+ Kiilto Flytfix alt Pro Floor Fix) har mycket god deformationsupptagande förmåga.

**UNDERLAG** Betong eller cementbunden spackelmasa. Underlaget skall vara torrt, sugande, dammfritt och plant.  
Alla vidhäftningsförsämrande material skall avlägsnas.

**EGENSKAPER**

- \* VTT produktcertifikat C-3073-08
- \* lågemitterande, uppfyller kraven i emissionsklass M1 för byggmaterial
- \* vattenbaserad
- \* färdigblandad
- \* lätt och snabb att applicera
- \* god vidhäftning mot primat betongunderlag
- \* produkten är patentsökt

**TEKNISKA DATA**

Huvudbindemedel	SBR-gummi
Förtunning	vatten
Specifik vikt	ca. 1,3 kg/l
Eldfarlighet	ej eldfarligt
Köldbeständighet	aktas för frost
Lägsta bearbetnings temp.	+ 15°C
Värmebeständighet	< + 60°C
	som membran

**ÅTGÅNG** 1kg/m<sup>2</sup> (en applicering)

**APPLICERINGSVERKTYG** Tandad spackel 3mm

**REKOMMENDERADE ARBETSFÖRHÅLLANDEN** Rummets och underlagets temperatur +15... 25°C.  
Underlagets fuktighet < 90% RF.

**BRUKSANVISNING** Slipa betongunderlaget så att cementskivan avlägsnas och betongen blir poröppen och avlägsna slipdammet noggrant. Prima underlaget med Kiilto Keraprimer eller Pro TS Primer förtunnat 1 : 1 med vatten och låt torka 1 – 2 timmar. I utrymmen med lätt belastning (t.ex. bostäder) kan underlaget vid behov spacklas med Kiilto Pro Plan Universal, Tasoflex eller Easyrapid.

Rör alltid om Kiilto Link före användning. Börja appliceringen från golvinkeln som ligger längst från dörren och håll Kiilto Link på det primade golvet i 20 cm bredd nära väggen. Jämna ut produkten med den tandade spackeln och tillsätt mera produkt när arbetet fortskrider. Spackeln som är avsedd som kompatibel med produkten och ger en riktig skiktjocklek på ca. 0.5 mm. Kiilto Link utjämnar sig själv efter appliceringen och lämnar i deformationsskiktet porer och hål så att skiktet blir diffusionsöppet.

Applicera Kiilto Link på hela golvytan och låt torka. När produkten är helt torr, beroende på omständigheterna efter 6 – 12 timmar kan plattsättningen påbörjas. Plattsättningen görs med Kiilto Flytfix/Pro Floorfix. Använd vid plattornas fogning Kiilto Kakelfog alt Pro Fog 2-6, Kiilto Klinkerfog alt Pro Fog 3-12 eller Pro Flexfog. Vid beläggning av betong yngre än ett år alt vid en förväntad nedböjning i bjälklaget utförs elastiska mjukfogar med Kiilto Limmassa med 4-6 m mellanrum beroende på förväntad rörelsegrad i betongen.

**FÖRPACKNING**

6 kg/ 5 l och 18 kg/15 l

**ARBETS- OCH  
MILJÖSÄKERHET**

Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt. Sörj för ventilation i arbetsutrymmet. Stäng förpackningen omedelbart efter användningen. Förvaras oåtkomligt för barn. Sköljvattnet från verktygen kan hållas i avloppet.

Färsk produktrester intorkas, en torkad produkt är soptippsduglig. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad och på produktetiketten finns anvisningar för hantering av produktrester

**OBSERVERA****FÖRVARAS FROSTFRITT EJ BRANDFARLIGT**

Lagring i en obruten originalförpackning, ej under + 1°C, högst 1 år.  
Rör om produkten före användning

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utförandet av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem.

I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.

**KIILTO OY**

Teknisk avdelning  
Tel. +358 0207 710 100

**KIILTO AB**

Tel. 08 - 732 88 75

10/08