



MAXIRAPID

Ultrasnabbspackel 1-40 mm

Produktinformation

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE I skikt 1-40 mm för avjämning av golvytor, fyllning av håligheter, reparationer samt för konstruktion av lutningar innan beläggningsmonteras. Lämplig både för inom- och utomhus. För helspackling av större golvytor rekommenderas t.ex. Tasoflex eller Fiberflex.

UNDERLAG Underlaget bör vara rent, fast och starkt. Sk. cementhud och färgfläckar avlägsnas och golvet sopas eller dammsuges omsorgsfullt. Betonggolvet med en yta som lätt dammar bör före spacklingen ytbehandlas med rikligt förtunnad Kiilto Start Primer (10-20 % Start Primer; 80-90 % vatten). Renoveringsunderlag samt trä- och skivunderlag primas med Kiilto Start Primer.

EGENSKAPER

- * kan utspacklas i tunna eller tjocka skikt till en färdig yta
- * hårdnar och torkar mycket snabbt
- * nästan krympfri
- * fuktbeständig
- * lägsta bearbetningstemperatur +10°C
- * kaseinfri

TEKNISKA DATA

Typ	plast-cement-kvartsbaserat pulver
Max. kornstorlek	0,4 mm
Skiktjocklek	1-40 mm

ÅTGÅNG 1 mm skikt / m² kräver torrsubstans ca 1,5 kg (enl. GBR).

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

20 kg Maxirapid-pulver
ca. 3,5 l vatten (Vid fallbyggnad och fyllning)
ca. 4,0 l vatten (Överspackling)

I spackelmassan kan blandas 20 - 30% sand (1-3 mm kornstorlek) när man gör tjocka fyllningar.
OBS! Överdoser av vatten gör att massan torkar betydligt långsammare.

BEARBETNINGSTID 10 - 15 min (+18°C)

REKOMMENDERADE ARBETFÖRHÅLLANDEN

Rummets och underlagets temperatur	+18...+20°C
Underlagets fuktighet - trä	8...12 %
- betong	max. 4 % eller under 90 % RF

Vid spackling bör rummets temperatur vara normalt.
Rådande omständigheter som rummets, spacklets och vattnets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet samt luftens relativa fuktighet inverkar kraftigt på vidhäftningen och torkningen.
Våra rekommendationer kan således betraktas som riktgivande.



BRUKSANVISNING

3,5 - 4,0 l kallt vatten och 20 kg spackelpulver blandas tills en smidig jämn massa bildas. Använd inga sk. betongtillsatsmedel. Massan appliceras omedelbart på en ren, vid behov fuktad yta med stålspackel. Spacklet är gångbart efter ca 45 minuter och kan beläggas efter 2 - 4 timmar.

Golv skall beläggas relativt snabbt efter spacklets härdning och torkning för att undvika ytans "övertorkning" och avlägsnas risken för sprickbildning och lossningar.

Lämpligt även för spackling av målade golv i sekundära, lätta trakiferade utrymmen, men ej t.ex. på golvet av garage eller våta utrymmen.

I våta utrymmen appliceras golvspackel under vattenisolering.

Rekommenderas ej för ytor, som är ständigt under vatten (t.ex. pooler).

FÖRPACKNING

20 kg säck

LAGRING

Lagringstid 6 månader för obruten säck i torra utrymmen.

ARBETS- OCH MILJÖSÄKERHET

Färsk massa är alkaliskt och irriterar hud och slemhinnor. Undvik onödig kontakt. Under blandning och slipning rekommenderas andningsskydd. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad.

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utföringen av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem.

I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.

KIILTO OY
Teknisk avdelning
Tel. +358 (0)207 710 100

KIILTO AB
Tel. 08-732 88 75