



KIILTO ROT- OCH VÄRMEGOLVSPACKEL

Skiktjocklek 3-50 mm

Produktinformation

ANVÄNDINGSOMRÅDE	Cementbaserat spackel med fibrer samt elasticitets- och vidhäftningsförbättrande tillsatser för golv med värmegolv. Lämpligt också för ytsvaga underlag som spackel före fästning av en beläggning.	
UNDERLAG	Undergolvet bör vara rent och fast. Sk. cementhud och färgfläckar avlägsnas och golvet sopas eller dammsuges omsorgsfullt. Betongolv ytbehandlas med rikligt förtunnad Kiilto Start Primer (10-20 % Kiilto Start Primer / 80-90 % vatten) före spacklingen. Renoveringsunderlag primas med Kiilto Start Primer före spacklingen.	
EGENSKAPER	<ul style="list-style-type: none">* gångbart efter ca 4 tim* bearbetningstid 30 min.* kan mattläggas 1-5 dygn efter spackling beroende på skiktjocklek (+18-20 °C).* fiberförstärkt mot sprickbildning* med elasticitets- och vidhäftningsförbättrande tillsatser* god avjämning* fuktbeständig* kaseinfri* god vidhäftning på betong, trä och olika byggnadskivor (obs rätt priming av undergolvet).* lägsta bearbetningstemperatur +10°C	
TEKNISKA DATA	Typ	fiber-plast-cement-kvartsbaserat pulver
	Max. kornstorlek	ca. 1 mm
	Max. skiktjocklek	50 mm med en spackling
ÅTGÅNG	1 mm skikt / m ² kräver torrsubstans ca 1,7 kg	
BLANDNINGS-FÖRHÅLLANDE	20 kg spackelpulver ca. 2,9 l vatten (vid fallbyggnad) ca. 3,2 l vatten (planspackling)	
BEARBETNINGSTID	30 min	
REKOMMENDERADE ARBETSFÖRHÅLLANDEN	Rummets och underlagets temperatur	+18...+20°C
	Underlagets fuktighet	- trä 8...12 % - betong max. 4 % eller under 90 % RF
	Vid spackling bör rummets temperatur vara normalt. Rådande omständigheter som rummets, spacklets och vattnets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet samt luftens relativa fuktighet inverkar kraftigt på vidhäftningen och torkningen. Våra rekommendationer kan således betraktas som riktgivande.	



BRUKSANVISNING

Föreskriven mängd rent, kallt vatten hälls i ett kärl. Pulvret strös under kontinuerlig omrörning i svalt (+18...+20 °C), rent vatten tills en smidig jämn massa bildas. Massan får mogna ca. 5 min varefter den omrörs ännu en gång. Extra vatten får ej tillsättas i redan färdigblandad spackelmasa.

Spacklet appliceras med en bred stålspackel. Torkningen får ej påskyndas genom t.ex uppvärmning eller ventilation. Sprickor kan uppstå vid för snabb torkning.

Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa fuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den spacklade ytan är det skäl att täcka golvet med skyddspapper så fort man kan gå på det.

Golv skall beläggas relativt snabbt efter spacklets härdning och torkning för att undvika ytans "övertorkning" och avlägsnas risken för sprickbildning och lossningar.

Lämpligt även för spackling av målade golv i sekundära, lätta trakiferade utrymmen, men ej t.ex. på golvet av garage eller våta utrymmen.

I våta utrymmen appliceras golvspackel under vattenisolering.

Rekommenderas ej för ytor, som är ständigt under vatten (t.ex. pooler).

OBS! Använd inte större vattenmängd än föreskrivet.

FÖRPACKNING

20 kg säck

OBSERVERA

Lagring i torra utrymmen högst 1 år.

ARBETS- OCH

MILJÖSÄKERHET

Färsk massa är alkaliskt och irriterar hud och slemhinnor. Under blandning

och slipning rekommenderas andningsskydd. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad och på produktetiketten finns anvisningar för hantering av produktrester.

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utföringen av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem.

I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.

KIILTO OY
Teknisk avdelning
Tel. +358 (0)3 280 8111

KIILTO AB
Tel. 08-732 88 75