



KiilTO

2026-07-02

Kiilto **lösning**

ARBETSANVISNING

Delreparation av Kiilto KeraSafe tätskiktsfolie

Generellt: Detta arbetsdokument har utarbetats för certifierade Kiilto KeraSafe foliesystem och beskriver ett fackmässigt utförande av en delreparation. Varje delreparation är unik och lämpligheten av de allmänna riktlinjerna måste verifieras på plats.

Kiiltos produktblad och monteringsanvisningar ska följas. Installatören ska vara särskilt uppmärksam på förvaring och hantering av material som används i arbetet samt information om användningsvillkor och använda produkterna i enlighet med dessa. Den som utför arbetet måste vara bekant med de material som används och reparationsmetoden.

Klimat: Delreparation av tätskikt med Kiilto KeraSafe foliesystem måste utföras under stabila förhållanden där temperaturen på strukturen och luften är mellan +15 och +25°C. Vid arbete på underlag av betong, puts eller spackel får den relativa fuktigheten inte överstiga 90%.

Arbetsbeskrivning:

Ytstrukturen tas bort från området som ska repareras ner till tätskiktsytan.

- Följ Kiilto lösning [Byte av keramisk platta]
- Ta försiktigt bort fästmassan från tätskiktets yta, t.ex. genom slipning.
- Minimala rester mot tätskikt avlägsnas med skurblock och vatten.
- Kontrollera att tätskiktet är intakt.
- Det gamla tätskiktet tas bort från det önskade området genom att skära av kanterna med en mattniv och ta bort delen i området mekaniskt.
- Den omgivande befintliga tätskiktet som sitter kvar får inte skadas eller lossna från underlaget.

Notera! Delreparationens tätskikt ska överlappning vara minst 50 mm åt alla håll runt ytan som ska delrepareras.

- Mätta in reparationsbiten av Kiilto KeraSafe tätskiktsfolie över skadan och markera med penna för att underlätta limappliceringen
- Applicera Kiilto KeraSeal med KeraSeal limspredare eller Kiilto KeraSafe Speed med roller/pensel inom den markerade ytan. Vid större lagningar med Kiilto KeraSeal rekommenderas att lätt fukta baksidan med vatten för att påskynda härdningen, använd sprayflaska.
- Montera den tillkapade reparationsbiten av Kiilto KeraSafe tätskiktsfolie efter markeringen i limmet. Tryck fast folien noggrant med en plastspackel för att undvika luftbubblor.
- Låt limmet torka fullständigt.
- Vid plattsättning och fogning följs kraven enligt monteringsanvisning Kiilto Kerasafe monteringsanvisning.

Dokumentation och ansvar:

Den som utför delreparationer av tätskiktet ska kontinuerligt dokumentera arbetet och överlämna bilder, arbetsbeskrivning och anvisningar från Kiilto till beställaren.

Ansaret för genomförandet och funktionaliteten av delreparationen ligger på den som utför arbetet eller den part som beslutar om den korrigerande åtgärden.

KIILTO PRODUKTER FÖR DELREPARATION AV KIILTO KERASAFE FOLIESYSTEM

TÄTSKIKTSFOLIE



Kiilto KeraSafe+ Tätskiktsfolie: Vatten- och ångtät tätskiktsfolie för golv och väggar. Ånggenomgångsmotstånd: 2 620 000 s/m. Förp. 1x2,6 m, 1x30 m, 1x10 m, 0.66x30 m, 2x50 m, 1x200 m

Kiilto Pro KeraSafe Project Tätskiktsfolie: Vatten- och ångtät tätskiktsfolie för golv och väggar. Ånggenomgångsmotstånd: 1 600 000 s/m. Förp. 1x30 m, 1x200 m

LIM



Kiilto Pro KeraSafe Speed A+X: Snabbhärdande två-komponentslim. För montering av Kiilto Kera Safe+ och Kiilto Pro Kerasafe Project Tätskiktsfolie, överlapp och tätskiktstillbehör. Åtgång ca 600 g/m². Förp: 5+3,3 kg

Kiilto KeraSeal: Vattentätt och fukthärdande enkomponentslim. För montering och tätning av överlapp, tätskiktstillbehör och golvbrunnar. Åtgång ca 30 lpm/0,75 l. Förp: 750 ml

FÄSTMASSOR



Kiilto Highflex S2 DF: Cementbaserad, dammreducerad, vit fästmassa med lättfiller och god deformationsupptagningsförmåga. Åtg: 0,8–1,1 kg/m². Förp: 2,5 kg, 10 kg

Kiilto Superfix DF: Cementbaserad, dammreducerad, tixotrop och flexibel lättviktsfästmassa. Utmärkt för stora väggplattor. Lång öppentid. Åtgång 1,5–2,2 kg/m². Förp: 4 kg, 15 kg

Kiilto Pro Lightfix: Cementbaserad, dryg, tixotrop fästmassa för keramiska plattor, särskilt stora väggplattor. Åtgång 1,5–2,2 kg/m². Förp: 15 kg

Kiilto Flexfix: Cementbaserad, universal, tixotrop, flexibel och cementbaserad fästmassa. Lång öppentid. Åtgång 2–3 kg/m². Förp: 5 kg, 20 kg

Kiilto Kerapid DF: Cementbaserad snabbhärdande fästmassa. Fogning efter 2–4 timmar. Åtgång ca 3 kg/m² (applicering med normaltandad spackel). Förp: 5 kg, 15 kg

FOGMASSA



Kiilto Pro Tile grout: Fogmassa med lång brukstid för fogning av kakel- och klinkerplattor. Finns i 20 färger som matchar färgerna på Kiilto Pro Sanitary Silicone. Åtgång ca 1 kg/m². Förp: 1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg

Kiilto Pro Floor Tile grout: Snabbhärdande fogmassa för keramiska plattor, natursten och granitkeramik. Utvecklad för professionell användning. Finns i 7 färger. Låg åtgång, 0,5–1,5 kg/m². Förp: 3 kg, 10 kg, 20 kg